



彩色顏料分散操作說明書

產品說明:

本產品在理想的分散狀態下即能迅速的達到較高的色濃度，不需較強的外力（例如研磨），所以其生產制程與傳統生產工藝有諸多不同，在使用本產品時請依本說明書進行。

使用方法:

步驟	原料	制程	備註
NO. 1	溶劑	工序：攪拌 設備：攪拌機 參數：600RPM*20 分鐘	彩色專用分散劑， 加入樹脂後分散均勻
	分散劑		
	樹脂		
NO. 2	色粉	工序：攪拌 設備：攪拌機 參數：(≥1500RPM) * (≥30 分鐘)	細度≤10μm
NO. 3	其他	工序：攪拌 設備：攪拌機 參數：自定	依配方設定添加

重要說明:

鑒於顏料功能的局限性及用戶要求的多樣性，使用前請按自身的要求，嚴格試驗顏料的適用性及最終產品的穩定性。以上資料僅供參考，本公司不作法律擔保及不負任何法律責任。

注意事項:

請在通風乾燥條件下保存。

建議配方（實驗測試用）粉量：15%

丁酯：33 克  
分散劑：4.5 克（略攪，完全溶於丁酯內）  
樹脂：90 克  
———600RPM 攪拌 10 分鐘，分散均勻  
分散型顏料：22.5 克  
———1500RPM 攪拌 30 分鐘